

Altro Transflor Chroma

光反射值 (LRV)

产品	CIE Y*
TFCR 1860 卡普里酒色	11
TFCR 1861 卡曼	14
TFCR 1879 思域	35
TFCR 1862 科迪纳	30
TFCR 1802 赛伯	14
TFCR 1871 埃朗	26
TFCR 1864 思捷	36
TFCR 1869 嘉年华	38
TFCR 1866 捷达	19
TFCR 1830 矿物	16
TFCR 1873 幻影	38
TFCR 1868 野马	36
TFCR 1872 幽灵	7
TFCR 1875 卡特罗	15
TFCR 1877 桑巴	11
TFCR 1881 西拉	21
TFCR 1882 西格马	14
TFCR 1867 蜘蛛	26
TFCR 1874 斯普林特	12
TFCR 1863 速达路	26
TFCR 1880 泰马	24
TFCR 1878 托斯卡纳	14
TFCR 1865 蝮蛇	14
TFCR 1876 维瓦	20
TFCR 1833 热情	15

LRV 比例:0 - 100

0 = 黑色表面 / 100 = 白色表面

按照 BS 8493:2008 标准测定

15年08月